



## Строительные смеси премиум класса



*good choice*

# STARKE

## Клеевая смесь

**для укладки керамогранита, клинкерной плитки,  
натурального или искусственного камня**

### Описание:

Профессиональная клеевая смесь изготовлена на цементно-песчаной основе с использованием высокоэффективных специализированных импортных добавок. Эта водостойкая, высокопрочная, армированная, беспылевая смесь, с ускоренным набором прочности, предназначена для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня на любые недеформирующиеся основания в сухих и влажных помещениях. Также смесь пригодна для устройства теплых полов. Применяется для облицовки бассейнов и чаш фонтанов. Для наружных и внутренних работ.

### Модификации (см артикул):

Артикул 3143 – «лето» (температура применения +5...+30°C);

Артикул 3146 – «зима» (температура применения -5\*...+10°C).

### Технические характеристики:

Название параметра	Ед. изм.	3143	3146
Адгезионная прочность, не менее	МПа	1,0	1,0
Количество воды затворения на 1 кг	литр	0,20-0,22	0,20-0,22
Открытое время, не менее	мин	15	15
Время корректировки	мин	10	10
Удерживаемый вес плитки, не менее	кг/м <sup>2</sup>	100	100
Жизнеспособность, не менее	мин	180	90
Подвижность растворной смеси	см	6 - 8	6 - 8
Толщина слоя нанесения	мм	4-8	4-8
Морозостойкость, не менее	цикл	F50	F50

\* - минимальная температура в течение суток

### Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров и всех видов красок, а также отслаивающихся элементов.

Для улучшения прочности сцепления, поверхность рекомендуется обработать грунтовкой, подобранной по типу основания. В случае пористых и гипсовых оснований требуется нанесение дополнительных слоёв грунтовки.

### Приготовление раствора:

Смесь засыпается в ёмкость с чистой водой (из расчета 5,0—5,5 литров воды на 25 кг смеси) и перемешивается механизированным способом до получения однородной массы (около 3 мин.). Раствор выдерживается 2 мин, после чего повторно перемешивается в течение 2 минут.

Приготовленная порция раствора применяется по назначению в течение 180 минут (после добавления смеси в воду).

При использовании смеси, с модификацией «зима», рекомендуется использовать для замешивания теплую воду (+20...+40°C), перемешивать раствор дважды с паузой не менее 10 мин.

### Нанесение:

Клеевой раствор наносится на поверхность гладким шпателем, слоем 3-5 мм, затем окончательно выравнивается зубчатым шпателем 6х6 мм. Плитка аккуратно укладывается на раствор и равномерно вдавливается в него.

Для укладки плит больших размеров используется зубчатый шпатель 10×10 мм, а раствор наносится на обе поверхности, во избежание образования пустот.

Затирка швов производится после полного высыхания плиточной кладки (24—48 ч) специальной смесью для затирки швов.

### Расход смеси:

3,5-5,0 кг смеси на м<sup>2</sup> при использовании зубчатого шпателя 6х6 мм.

### Упаковка и хранение:

Прочные многослойные бумажные крафт-мешки - 25кг.

Срок хранения – 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке, в не поврежденной заводской упаковке, избегая увлажнения и резких перепадов температур в крытых складских сухих (влажность воздуха не более 60%) помещениях.

### Меры безопасности:

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте очки и защитную одежду.